










Características técnicas de la base / Technical characteristics of the wall

| Especificaciones técnicas Technical specifications | | Norma Iso standard | Resultados Results | | Requisitos / Requirements ISO 13006: 2012 Anexo/Annex L EN 14411: 2016 Anexo/Annex L | |
|---|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------|
|  | Características Dimensionales Dimensions | ISO 10545-2 | Varios / Various | | N≥15cm | |
| | | | Longitud / Length | Anchura / Width | | |
| | Sobre la medida de fabricación From work size | | 0,00%, 0,0mm / 0,12%, 0,3mm | -0,12%, -0,1mm / 0,37%, 0,3mm | ±0,5% / ±2,0mm | |
| | Rectitud de los lados Straightness of the sides | | -0,04%, -0,1mm / 0,04%, 0,1mm | 0,00%, 0,0mm / 0,00%, 0,0mm | ±0,3% / ±1,5mm | |
| | Ortogonalidad Rectangularity | | -0,16%, -0,4mm / 0,16%, 0,4mm | -0,12%, -0,1mm / 0,12%, 0,1mm | ±0,5% / ±2,0mm | |
| | Curvatura lateral Edge curvature | | -0,20%, -0,5mm / 0,00%, 0,0mm | 0,00%, 0,0mm / 0,00%, 0,0mm | -0,3/+0,5% / -1,5/+2,0mm | |
| | Curvatura central Centre curvature | | -0,19%, -0,5mm / 0,00%, 0,0mm | | -0,3/+0,5% / -1,5/+2,0mm | |
| | Del alabeo From warpage | | -0,04%, -0,1mm / 0,04%, 0,1mm | | ±0,5% / ±2,0mm | |
| | Grosor Thickness | | 0,00%, 0,0mm / 1,25%, 0,1mm | | ±10% / ±0,5mm | |
|  | Absorción de agua Water absorption | ISO 10545-3 | E=18,0% mín 17,3% | | E>10% mín 9% | |
|  | Resistencia a la flexión Modulus of rupture | ISO 10545-4 | e ≥ 7,5mm | | e ≥ 7,5mm | e < 7,5mm |
| | Fuerza de rotura Breaking strength | | 860N | | ≥600N | ≥200N |
| | Resistencia a la flexión Modulus of rupture | | Media=21 N/mm ² Mín=19 N/mm ² | | Media ≥ 12 N/mm ² | Media ≥ 15 N/mm ² |
|  | Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock | ISO 10545-9 | Resistente / Resistant | | Valor declarado / Declared value | |
|  | Coefficiente térmico de dilatación lineal Thermal coefficient of linear expansion | ISO 10545-8 | 5,9 x 10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | | Valor declarado / Declared value | |
|  | Resistencia al cuarteo Crazing resistance | ISO 10545-11 | Resistente / Resistant | | Exigido / Required | |
|  | Resistencia química Chemical resistance | ISO 10545-13 | | | | |
| | Productos domésticos y aditivos piscinas Household chemicals and swimming pool salts | | GA | | Mín GB | |
| | Ácidos y bases baja concentración Low concentration of acids and alkalis | | GLA | | Valor declarado / Declared value | |
|  | Resistencia al manchado Stain resistance | ISO 10545-14 | 5 | | Mín 3 | |
|  | Calidad de la superficie Surface quality | ISO 10545-2 | 100% | | ≥95% | |