TIME 2.0

FULL BODY
PORCELAIN

Technical Data _ Données Techniques _ Technischen Eigenschaften _ Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	**TIME 2.0** Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±2% 90x90 NR 11mm 30x60 _ 60x60 NR _ AS 10,5mm 10x60 _ 15x60 NR _ AS 10,5mm 90x90 P 10,5mm 30x60 _ 60x60 P 10mm
Modulus of ruture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² (min.) (min.) (min.) (mín.)	50N/mm²
Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegfestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	90x90 11 mm 3900N 90x90 10,5 mm 3500N 60x60 10,5 mm 3500N 30x60 10,5 mm 3500N 15x60 10,5 mm 3500N 10x60 10,5 mm 3500N 60x60 10 mm 3200N 30x60 10 mm 3200N
Linear thermal expansion coeficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	$6,5°10^{-6}$/°C (max.)
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	3 No alteration Aucune modification Unverandert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm³ (max.) (max.) (max.) (máx.)	123 mm³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choque thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS R11 NR R9
	DIN51097		AS Class C NR Class B
	BS7976		AS ≥36 NR ≥36
Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspeto uniforme