









FICHE TECHNIQUE

FABRICANT	BELITE CERAMICS CO.,LTD.
NOM DU PRODUIT MODÈLE ET DIMENSION	RAINBOW Carreaux de céramique - 50 x 200 x 8mm
TEST RÉSULTAT	Les articles testés sont conformes aux exigences de la norme ASTM

ITEMS TESTÉS		STANDARD REQUIS	RÉSULTATS
Longueur		1±0.5% (MAX ±2.0)	200 ± 0.75
Largeur		1±0.5% (MAX ±2.0)	50 ± 0.5
Épaisseur		1±10% (MAX ±0.5)	8 ± 0.5
Déformation des bords		+0.5%, -0.3%	CONFORME
Déformation diagonale		+0.5% / -0.3%	CONFORME
Wedging		± 0.25%	CONFORME
Absorption d'eau		7.0% < WA 20.0%	15%-16%
Force de rupture		≥ 600	≥ 800
Résistance visible à l'abrasion		—	—
Résistance au craquelage		10 ⁻⁶ /°C	CONFORME
Résistance aux chocs thermiques		—	—